

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: GRASPOLIMER PU28-GRM

Клей для спортивных матов.

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный резиновых полиуретановый клей для спортивных матов. **Не содержит растворителей.**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется внутри помещений и на улице, как самостоятельный клеящий состав для приклеивания резиновых мат к основанию бетона, асфальта, металла и дерева или в комплексе с материалами для бесшовного полиуретанового спортивного покрытия.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 21,5 кг + 3,5 кг Комплект: 25 кг

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

При повышенной механической нагрузке не менее 5-ти лет. Для средней механической нагрузки не менее 10-ти лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Рекомендуемая температура компонентов перед применением +20°C ± 3°C.

Подготовка поверхности:

Бетонное основание перед нанесением должно быть чистое, сухое (влажность основания не более 4 масс. %), прочное (на сжатие не менее 20 Н/мм² (М200), прочность на отрыв не менее 1,5 Н/мм²). Основание перед нанесением состава шлифуют, грунтуют до полного заполнения пор основания полиуретановым грунтом. Хорошо загрунтованное основание должно быть глянцевым и не впитывать жидкость.

Резиновые маты перед приклеиванием должны быть сухие, очищенные от пыли, масляных и других

загрязнений. Поры резиновых матов заполняются порозаполнителем GRASPOLIMER PU26-TF.

Спортивное покрытие наносят через 12–16 часов после нанесения порозаполнителя, но не позже, чем через сутки.

Подготовка материала:

Перед применением основа эмали и отвердитель тщательно по отдельности перемешиваются, затем смешиваются в соотношении: на 20 кг основы – 5 кг. отвердителя и далее перемешиваются в течение 2-3 мин. После смешивания компонентов материал должен быть использован строго в соответствии со сроком жизнеспособности.

Способ нанесения:

Использовать плоские шпатели. После приклеивания резиновых мат к основанию, можно сразу производить работы по нанесению порозаполнителя для спортивного покрытия.

Расход материала

1–1,5 кг/м²

Разбавитель:

Материал не разбавлять.

Очистка инструментов:

Ксилол, толуол, Р-4, Р-4А, растворитель, ацетон.

Ввод покрытия в эксплуатацию для пешеходной нагрузки (до полной):

Перед началом эксплуатации окрашенное изделие выдерживают при температуре:

+18°C	+10°C	+5°C
Не менее 1 суток (5 суток)	Не менее 3 суток (10 суток)	Не менее 4 суток (14 суток)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Спортивное покрытие GRASPOLIMER PU27-SPF транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид:	Белая жидкость	
Вязкость по ВЗ-4, с:	Не менее 160-ти при $t (+20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	100	ГОСТ 17537
Плотность, г/см^3	1,3–1,35 при $t (+20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.	
Время высыхания до степени 3 (потеря липкости), ч:	Не более 8-ми при $t (+20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.	ГОСТ 19007