

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: GRASPOLIMER PU86-ASPR

Смесь марки PU86-ASPr является токопроводящей и оптимально подходит для формирования антистатических наливных полов. Данный материал может быть использован с целью прикрепления медного токопроводящего контура к бетонной стяжке.

ОПИСАНИЕ:

Грунт GRASPOLIMER PU86-ASPR используют для подготовки основания перед нанесением специальных антистатических толстослойных наливных покрытий.

В антистатической системе покрытий полиуретановый грунт GRASPOLIMER PU86-ASPR наносят после установки медного контура с его дальнейшим подключением на заземляющую шину.

Не применяется в качестве самостоятельного покрытия. Имеет низкое электрическое сопротивление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется только в системе с другими антистатическими материалами на следующих объектах:

- стерильные производства;
- пищевые производства;
- складские комплексы;
- «пыльные» производства;
- медицинские учреждения;
- химические лаборатории;
- высокотехнологичные производства;
- атомная промышленность.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 17 кг + 3 кг

Комплект: 20 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

- Температура поверхности и воздуха: от +5°C до +25°C.
- Температура материалов: от +15°C до +20°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее, чем на 3°C.

Во время устройства наливного пола температура Поверхности не должна изменяться более, чем на 4°C.

Внимание! Понижение температуры основания и воздуха в помещении замедляет процесс отверждения покрытия.

Подготовка поверхности:

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, следы от краски, шпаклевки, пятна от ГСМ, старые покрытия (включая упрочненный слой «топпинг»).

Поверхность получается прочнее и ровнее. Все имеющиеся трещины, выбоины и сколы расшить и расчистить.

После механической обработки поверхность основания необходимо тщательно обеспылить с применением промышленных пылесосов.

После подготовки поверхности и до сдачи готового покрытия необходимо использовать чистую сменную обувь для передвижения по объекту

Подготовка материала:

Внимание!

Перед применением материал необходимо выдержать в помещении при температуре от +20°C до +25°C в течение суток.

Использовать низкооборотистый миксер для красок (300–400 об/мин). Перемешать Компонент «А» до однородного состояния (примерно 2–3 минуты). НЕ останавливая перемешивания влить Компонент «Б» и перемешивать еще 3–5 минут.

Важно!

Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не оставалось «мертвых зон» у дна и стенок тары.

В антистатической системе покрытий полиуретановый грунт наносят после установки медного контура с его дальнейшим подключением на заземляющую шину. После отверждения грунт образует черное матовое шероховатое покрытие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт GRASPOLIMER PU86-ASPr транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -25°C до $+25^{\circ}\text{C}$, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -25°C до $+25^{\circ}\text{C}$, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

