

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: GRASPOLIMER PU26-TF

Двухкомпонентный полиуретановый порозаполнитель

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный эластичный полиуретановый порозаполнитель. **Не содержит растворителей.**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для заполнения пор резиновых матов перед нанесением спортивного покрытия.
Создает эластичное ровное покрытие для лучшего сцепления спортивного покрытия с резиновыми матами.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 20 кг + 5 кг Комплект: 25 кг

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ:

При повышенной механической нагрузке не менее 5-ти лет. Для средней механической нагрузки не менее 10-ти лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Рекомендуемая температура компонентов перед применением +20°C ± 3°C.

Подготовка поверхности:

Основание резиновых мат должно быть надежно приклеено клеевым составом для резиновых мат.

Подготовка материала:

Тщательно перемешать Компонент «А» в течение 2–3 минут, затем медленно влить Компонент «Б» не останавливая перемешивания.
Соединить и тщательно смешать компоненты миксером в течение 3–5 минут низкооборотистой дрелью.
Готовый состав сразу вылить и распределить по поверхности.

Способ нанесения:

Ракли, зубчатые и ровные шпатели. Наносится до полного заполнения пор. После порозаполнителя нанесение спортивного покрытия не ранее, чем через 18 часов при $t (+20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$.

Расход материала

1,5–2,5 кг/м²

Разбавитель:

Материал не разбавлять.

Очистка инструментов:

Ксилол, толуол, Р-4, Р-4А, растворитель, ацетон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Спортивное покрытие GRASPOLIMER PU26-TF транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30°C до

+30°C, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ОТВЕРЖДЕНИЯ:

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид:	Белая жидкость	
Вязкость по ВЗ-4, с:	Не менее 160-ти при t (+20±2)°C.	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	100	ГОСТ 17537
Плотность, г/см ³	1,3–1,35 при t (+20±2)°C.	
Время высыхания до степени 3 (потеря липкости), ч:	Не более 8-ми при t (+20±2)°C.	ГОСТ 19007