

Описание и применение

GRASPOLIMER EP51-WP

Двухкомпонентная водно-эпоксидная краска для бетона. Матовая или полуматовая.

ТУ 2310-002-04772308-2016

ОПИСАНИЕ

Материал на водно-эпоксидной основе без резкого запаха. После отверждения образует паропроницаемое износостойкое покрытие, стойкое к воде, моющим средствам, щелочным и солевым растворам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для защитно-декоративной окраски свежего, влажного и выдержанного бетона. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе.

- производственные и складские помещения;
- гаражи, автомастерские и технические зоны;
- пищевые, фармацевтические и медицинские объекты;
- подвальные, санитарные и общественные помещения.

ФАСОВКА

Компонент А - 18 кг, компонент В - 3 кг. Комплект - 21 кг.

Подготовка и нанесение

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура основания и воздуха - от +5 °С до +25 °С. Температура материала - от +15 °С до +23 °С. Не наносить при конденсате и осадках.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Удалить масло, грязь, цементное молочко, старую краску и непрочные участки. Дефекты отремонтировать, поверхность обеспылить. Выдержанный бетон грунтовать GRASPOLIMER EP72-WPr.

СМЕШИВАНИЕ

Компонент А перемешивать 2-3 минуты. Добавить компонент В в соотношении 18:3 по массе и перемешивать еще 3-5 минут, прорабатывая дно и стенки тары. Выдержать 2-3 минуты.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить коротковорсным полиамидным или меховым валиком тонким равномерным слоем, без луж и потеков. Рекомендуется 2 слоя.

РАСХОД И МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА

Расход - 0,3-0,6 кг/м² на один слой. Межслойная выдержка - 12-24 часа.

Отверждение и уход

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Вид нагрузки	Выдержка при +20 °C
Пешеходная	24 часа
Полная механическая	3 суток
Химическая	7 суток

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До отверждения материала - вода, ацетон или растворитель 646.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

До полного отверждения не допускать попадания воды, грязи, химикатов и абразивной нагрузки. Для регулярной уборки применять нейтральные моющие средства.

Характеристики и хранение

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Компонентность	Двухкомпонентная
Соотношение А:В по массе	18:3
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 60%
Плотность готовой смеси при +23 °С	1,4 ± 0,03 кг/л
Жизнеспособность смеси в таре	Не менее 2 часов
Способ нанесения	Коротковорсный валик
Внешний вид	Матовое или полуматовое покрытие

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать перчатки, защитную одежду и очки. При попадании на кожу промыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой заводской таре при температуре от +5 °С до +30 °С, без прямого солнечного света, влаги и осадков. Не допускать замораживания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.