

Виниловая фасадная краска с силиконовой модификацией

Однокомпонентная органорастворимая краска для подготовленных бетонных, железобетонных, кирпичных и оштукатуренных фасадов. Формирует водоотталкивающее паропроницаемое покрытие.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Фасовка	25 кг
Связующее	Виниловое, модифицированное силиконом
Расход на слой / количество слоёв	0,20–0,25 кг/м² / 2–3
Сухой остаток	70±3%
Воздух и поверхность	–20...+35 °С; поверхность сухая
Температура материала	+10...+25 °С
Относительная влажность воздуха	Не более 80%
Высыхание до степени 3	Не более 1,5 часа при +20 °С
Межслойная сушка	2–3 часа при +20 °С
Цвет	По каталогу RAL

Подготовка фасада

Поверхность должна быть ровной, сухой, чистой, без трещин и отслаивающейся штукатурки. Удалите непрочные участки. Не наносите по ранее нанесённым силикатным, кремнийорганическим и акриловым материалам без предварительной очистки.

Грунтование

По подготовленному фасаду применяйте совместимый винил-акриловый грунт GRASPOLIMER VA10-Pr в 1–2 слоя. Совместимость с существующим покрытием проверяйте пробным нанесением.

Подготовка краски

Тщательно перемешайте до однородности. При необходимости используйте совместимый разбавитель GRASPOLIMER, ксилол или толуол до рабочей вязкости. Дозировку и пригодность разбавителя проверяйте перед применением.

Нанесение

Кисть, полиамидный валик с ворсом 12–16 мм, воздушное или безвоздушное распыление. Наносите 2–3 слоя по 0,20–0,25 кг/м² каждый. Межслойная выдержка 2–3 часа при +20 °С; не путайте её со временем высыхания до степени 3.

Безопасность

Используйте средства индивидуальной защиты и обеспечьте вентиляцию. Не допускайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте тёплой водой с мылом. Исключите источники огня при работе с огнеопасными материалами и растворителями.

Хранение и перевозка

Закрытая тара, –35...+35 °С, защита от солнца, влаги, осадков и повреждений. Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.