

Эпоксидный клей для тонкослойной стяжки

Двухкомпонентный эпоксидный клей для адгезионного слоя между старым бетоном и новой стяжкой.  
Дополнительная функция — межслойная гидроизоляция.

Технические характеристики

| Показатель                              | Значение                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Комплект                                | 20 кг: 17 + 3 кг                       |
| Расход раклей или шпателем              | 1,0–1,5 кг/м²                          |
| Расход валиком или кистью               | 0,4–0,5 кг/м²                          |
| Температура зоны работ                  | Не ниже 0 °С                           |
| Открытое время клеевого слоя            | Не более 2 часов при +20 °С            |
| Жизнеспособность при +10 / +20 / +30 °С | 40 / 20 / 10 минут                     |
| Сухой остаток                           | 91±2%                                  |
| Новая стяжка М400 и выше                | Толщина не менее 10 мм                 |
| Цементно-песчаная стяжка М200–М300      | Толщина не менее 40–50 мм              |
| Внешний вид                             | Однородная вязкая полупрозрачная масса |

## Подготовка бетона

Механически удалите мусор, пыль, старые покрытия и непрочный бетон. Раскройте трещины и дефекты. Обеспыльте промышленным пылесосом. После промывки просушите поверхность. Возможность применения по влажному или ранее замасленному бетону не отменяет подготовки.

## Смешивание

Перемешайте компонент А до однородности, полностью введите компонент В и перемешивайте 2–3 минуты. Используйте компоненты комплектно; при делении сверяйте пропорцию с этикеткой.

## Нанесение

Сразу вылейте смесь дорожкой или лужей на бетон и распределите раклей, зубчатым шпателем, кистью или валиком. Расход зависит от неровности поверхности. Для кисти или валика после смешивания допускается ацетон 5–7% от массы состава.

## Устройство стяжки

Новую стяжку укладывают по свежему клеевому слою в течение не более 2 часов при +20 °С. Не перемешивайте бетон с клеевым слоем при разравнивании. Для М400 и выше минимум 10 мм; для цементно-песчаной М200–М300 минимум 40–50 мм. Открытое время слоя не равно жизнеспособности в таре.

## Очистка и безопасность

Для очистки инструмента: ацетон, ксилол, растворитель 646. Используйте средства индивидуальной защиты и обеспечьте вентиляцию. Не допускайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте тёплой водой с мылом. Исключите источники огня при работе с огнеопасными материалами и растворителями.

## Хранение и перевозка

Хранение –30...+30 °С, перевозка –35...+35 °С; закрытая тара, защита от солнца, влаги и повреждений. Срок хранения 6 месяцев.