

Эпоксидный грунт-порозаполнитель без растворителей

Двухкомпонентный эпоксидный грунт-порозаполнитель для бетона и других минеральных оснований. Для подготовки под эпоксидные и полиуретановые покрытия; как самостоятельная пропитка - по условиям эксплуатации.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Комплект А+В	25 кг: 21,5 + 3,5 кг
Соотношение А:В по массе	6,15:1; при делении сверять с этикеткой партии
Сухой остаток / плотность смеси	100% / 1,3 кг/л
Расход на один слой	0,16-0,25 кг/м ²
Внешний вид	Жидкий, полупрозрачный материал
Температура воздуха и основания	+5...+25 °С
Температура материала / влажность	+15...+20 °С / влажность воздуха до 80%
Прочность / возраст бетона	Не ниже М200 / не менее 14 суток при нормальном твердении
Жизнеспособность на поверхности при +20±2 °С	Не менее 30 минут; работу закончить за 35 минут
Послойная сушка	16-18 часов; не более 48 часов
Высыхание до степени 3 при +20±2 °С	Не более 12 часов
Выдержка до эксплуатации при +18 / +10 / +5 °С	Не менее 1 / 3 / 4 суток

Основание и условия

Бетон не ниже М200, выдержка не менее 14 суток. Поверхность выше точки росы минимум на 3 °С. На нижних этажах необходима гидроизоляция. Удалите цементное молочко, ослабленный бетон, загрязнения и старые покрытия; обеспыльте.

Смешивание

Перемешайте А 2-3 минуты миксером 400-600 об/мин. Не останавливая перемешивания, введите В и мешайте ещё 1-2 минуты по всему объёму, у стенок и дна. При делении соблюдайте пропорцию с этикетки партии.

Нанесение

Сразу вылейте смесь на бетон и распределите кистью или валиком. На поверхности закончите работу в течение 35 минут. Расход 160-250 г/м² на слой. Межслойная сушка 16-18 часов, максимальный интервал 48 часов.

Ограничения и выдержка

Внутри помещений, под навесом; на открытом воздухе - ограниченно по выбранной системе. Числовой предел влажности и химстойкость к конкретным реагентам уточняйте для условий объекта. Выдержка до эксплуатации: не менее 1 / 3 / 4 суток при +18 / +10 / +5 °С.

Очистка и безопасность

Органические растворители в грунт не добавляйте. Для очистки инструмента допускаются ксилол, толуол, Р-4, Р-4А, сольвент или ацетон. Используйте средства индивидуальной защиты и обеспечьте вентиляцию. Не допускайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте тёплой водой с мылом. Исключите источники огня при работе с огнеопасными материалами и растворителями.

Хранение и перевозка

Хранение в закрытой таре при -30...+30 °С, без прямого солнца и влаги. Срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. Перевозка при -20...+35 °С.