

Эпоксидный кислотостойкий клей-фуга

Двухкомпонентный состав для укладки и кислотостойкой затирки керамической плитки и мозаики внутри помещений и снаружи. Применяется при ширине швов 2–10 мм.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Комплект	27 кг: два компонента 18 и 9 кг; обозначения сверять с этикеткой
Расход как клея	1,6 кг/м² при гребёнке 4 мм
Ширина шва при затирке	2–10 мм
Поверхность и воздух	+5...+30 °C
Температура компонентов	+20±5 °C
Относительная влажность воздуха	Не выше 80%
Плотность смеси	1,8–1,83 кг/л
Отверждение на поверхности	Не более 3 часов при +20±2 °C
Внешний вид	Однородное матовое покрытие
Цвет	По согласованию

Подготовка швов

Клей или раствор под плиткой должен полностью затвердеть и высохнуть. Очистите швы от пыли и остатков клея минимум на 2/3 высоты плитки.

Смешивание

Введите компонент В в компонент А и тщательно перемешайте двухвенчиковым миксером до однородности без комков. Ручное смешивание не рекомендуется. Смешивайте полные комплекты; не определяйте маркировку А/В по размеру ведра.

Укладка и затирка

Наносите шпателем. Как клей: 1,6 кг/м² при гребёнке 4 мм. При затирке количество зависит от размера плитки и ширины шва: 10×10×0,6 см, шов 3/4/6 мм — 0,56/0,74/1,12 кг/м²; 33×33×1 см, шов 4/8/10 мм — 0,38/0,75/0,94 кг/м²; 60×60×1,2 см, шов 6/10 мм — 0,37/0,62 кг/м².

Выдержка и расчёт

Отверждение на поверхности при +20±2 °С — не более 3 часов. Это не подтверждённый срок полной химической нагрузки. В исходной техкарте единица жизнеспособности не указана; точное время использования смеси сверяйте по этикетке партии. Расход 1,6 кг/м² относится к приклеиванию, а не ко всем форматам затирки.

Безопасность

Используйте средства индивидуальной защиты и обеспечьте вентиляцию. Не допускайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу промойте тёплой водой с мылом. Исключите источники огня при работе с огнеопасными материалами и растворителями.

Хранение и перевозка

Хранение в закрытой таре при 0...+30 °С, перевозка +5...+35 °С. Защита от солнца, влаги и повреждений. Срок хранения 6 месяцев.