

Флюатирующая пропитка-концентрат для бетона

Бесцветный флюатирующий концентрат без органических растворителей для бетона и кальцийсодержащих минеральных поверхностей. Упрочняет поверхностный слой без образования плёнки.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Фасовка	Канистра 25 кг
Разведение по объёму	1 л концентрата + 3 л воды
Плотность концентрата	1,3 кг/л
Нелетучие вещества	Не менее 33%
Температура нанесения	0...+25 °С
Бетон М350 и выше: концентрат / раствор	0,15 / 0,60 л/м²; 0,195 кг/м² концентрата
Бетон М250–М350: концентрат / раствор	0,20 / 0,80 л/м²; 0,260 кг/м² концентрата
Бетон ниже М250: концентрат / раствор	0,25 / 1,00 л/м²; 0,325 кг/м² концентрата
Известняк и кирпич: концентрат / раствор	0,15–0,25 / 0,60–1,00 л/м²
Мрамор, доломит: концентрат / раствор	0,05 / 0,20 л/м²
Обработка	Однократно; расход уточняется по пористости

Назначение

Упрочнение и обеспыливание бетонных полов, стяжек, штукатурок и кальцийсодержащих камней; обработка новых и старых поверхностей внутри помещений и снаружи. Состав сохраняет паропроницаемость и не образует истираемой плёнки.

Подготовка основания

Удалите старую краску, жир и грязь. Рыхлые участки очистите металлическими щётками. Подготовка должна открыть поры и обеспечить впитывание раствора.

Приготовление и нанесение

На 1 л концентрата добавьте 3 л воды. Пропорция задана по объёму, не по массе. Работайте при 0...+25 °С. Флюатирование выполняют однократно, фактический расход уточняют по марке и пористости основания.

Как читать расход

Таблица отдельно показывает концентрат и готовый раствор. Массу концентрата получают умножением литров на 1,3 кг/л. Калькулятор закупки для бетона использует верхний ориентир 0,325 кг/м² концентрата, без массы воды. На границе М350 диапазоны пересекаются: уточните расход пробным нанесением.

Безопасность

Используйте индивидуальные средства защиты, избегайте контакта с кожей и глазами. Не добавляйте органические растворители. Результат упрочнения зависит от исходного основания; количественный эффект не гарантируется для каждого объекта.

Хранение и перевозка

Закрытая тара при -40...+25 °С, защита от солнца и повреждений. Срок хранения до 6 месяцев.