

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

GRASPOLIMER PU55-IM

Полиуретановая пропитка для топпинговых полов

Химически стойкая пропитка для топпинга, бетона, полимерных покрытий.

ОПИСАНИЕ

Материал одноупаковочный. Химически стойкая полиуретановая пропитка. Отверждается влагой воздуха.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Для обеспыливания бетонных поверхностей, а также в качестве грунта особо глубокого проникновения.

ФАСОВКА

Металлическая тара: 20 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения

Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Подготовка поверхности

Поверхность железобетона должна быть полностью очищена от загрязнений и обеспылена. Свежая бетонная поверхность перед окраской должна быть выдержана не менее 30 суток.

Подготовка материала

Материал готов к применению (не требует перемешивания).

Способ нанесения

Валики, кисти (стойкие к растворителям); пневматическое распыление. Теоретический расход на один слой в зависимости от впитывающей способности основания: 160-260 г/м² Рекомендуемое количество слоев: 1 (2)

Разбавитель

Не требуется.

Очистка инструментов

Р-4, Р-4А, ксилол, толуол, сольвент. Нанесение последующих покрытий: +20°C Через 12-24 часа +10°C Через 18-30 часов +5°C Через 24-48 часов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пропитку GRASPOLIMER PU55-IM транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°C до +35°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30°C до +30°C, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения материалов - 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид и цвет покрытия	Прозрачная жидкость янтарного цвета
Вязкость по ВЗ-4, с	15-30 при t (+20±2)°C. ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	25 ± 2 ГОСТ 17537
Плотность, г/см3	0,98 при t (+20±2)°C.
Время высыхания до степени 3 (потеря липкости), ч	Не более 4-х при t (+20±2)°C. ГОСТ 19007